YS---M300/--NTR

Top Quality zaštitno hibridno hidro-ulje za vanjske podove

Osnovne karakteristike:

- Top Quality zaštita s emulzijom ulja i smola na bazi vode, posebno formulirana za vanjske drvene podove
- Kada se osuši daje površini dobru vodo-odbojnost
- Zaštitni film je otporan na habanje, zahvaljujući posebnim aditivima. Umanjena skliskost na površini.
- Sadrži hvatače slobodnih radikala kako bi smanjili efekt propadanja drveta i premaza pod suncem.
- Posebno pogodan za meka drva i tvrda s malo tanina. Potrebno je testirati prije nanošenja na egzotične vrste drva ili drva bogata taninom.
- Sadrži široki spektar UV absorbera što daje površinu s visokom otpornosti. Zbog toga pomaže u smanjenju održavanja.
- Posebna hibridna formula osigurava brzinu unatoč tome što je proizvod na bazi ulja.
- Sadrži dva fungicida koji štite film i drvo

Verzije:

YS---M300/--NTR	Neutralna baza koju obavezno treba tonirati

Područje primjene:	• Vanjski podovi • Površine oko bazena	• Terase • Platforme	• Vrtni namještaj • Obloge • Pristaništa i dokovi
Način primjene:	Kist, valjak, špricanje		
Priprema proizvoda:	Proizvod se mora tonirati. Dobiven prirodni izgled daje drvetu toplu boju i filtrira sunčevo zračenje, produžujući trajnost. Za toniranje koristiti paste EY---M470/Txx. Moguće je dodati vode do maksimalno 5%. Prije upotrebe dobro promiješati.		

Kemijsko fizičke karakteristike (23 °C)

Suha tvar (%)	24 ± 2
Specifična težina (g/cm^3)	1,030±0,010
Viskozitet AFNOR 6 (s)	23 ± 3
glosa	10 ± 3

Karakteristike apliciranja

Preporučeni broj nanosa	Kist i valjak 1-3 Špricanje 1 - 2
Preporučena količina po sloju (g/m^2)	min: 60 max: 80
Razmak između slojeva	2 - 3 sata
Potrošnja (m^2/litre)	12 - 20

Opće karakteristike ciklusa

Sušenje pri 20° C i relativnoj vlažnosti od 45 do 65%: 80 g/m^2	
Na prašinu	30 minuta
Rukovanje	60 minuta
Slijedeći sloj	2 - 4 sata
Hodanje	24 – 48 sati
Brušenje	-

Sušenje u tunelu : 65 g/m^2		
	Temperatura	vrijeme
Flash Off	-	-
Topli zrak	-	-
Hlađenje	-	-
Slijedeći sloj	-	

Priprema podloge: Brušenje papirom granulacija 120 – 150. Očistiti drvo i ukloniti svu prašinu prije brušenja. Za prethodno toniranje površine nanijeti sloj vodene impregnacije YM---S035.
Na površine izložene ekstremnim vremenskim uvjetima , može se nanijeti impregnacija YM---M099 (umanjuje promjenu tona drveta) ili YM---M101 (u slučaju velike vlažnosti).

Upute za nanošenje: Kist – sintetička ili miješana vlakna. Valjak – spužvasti ili kratka vlakna.

Renner Italia S.p.A. via Ronchi Inferiore,34 – 40061 Minerbio, Bologna Italy Tel +39.051.6618211 Fax +39.051.6606312 info@rennerItalia.com www.rennerItalia.com
Generalni zastupnik za Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu: Fagus d.o.o. Poslovna zona Labinci tel. +385 52 692 160; fax: +385 52 692 166 info@fagus.hr, www.fagus.hr

PODACI IZNEŠENI U OVIM TABLICAMA U SKLADU SU S NAŠIM NAJBOLJIM SAZNANJIMA I ISKUSTVOM. IPAK ODGOVORNOST O KRAJNJEM REZULTATU U POTPONOSTI OSTAJE NA KORISNIKU PROIZVODA KOJI BI TREBAO BITI SIGURAN DA JE PROIZVOD U SKLADU SA ZAHTJEVIMA, TE DA SU RADNI UVJETI ZADOVOLJAVAJUĆI.
NAKON DULJEG SKLADIŠTENJA, VISKOZITET PIGMENTIRANIH I/ILI TIKSOTROPIČNIH PROIZVODA SE MOŽE RAZLIKOVATI OD PODATKA NAVEDENOG U TABLICAMA. RAZLIKA UNUTAR 30% JE PRIHVATLJIVA.

Pakiranje: Materijali pogodni za kontakt s vodenim lakovima. Izbjegavati polistirol, plastificirani i valoviti karton.
Slijedeći sloj: isti proizvod

Za dodatne informacije o upotrebi vodenih lakova pogledati u uputama za vodene lakove.

Opće napomene

- Dobro promiješati prije upotrebe.
- Ako je propisno skladišten na temperaturama između 5 i 35°C, rok trajanja je 18 mjeseci.
- Pri nanošenju temperatura proizvoda, podloge i prostora ne bi smjela pasti ispod 15°C. Lak nanošen pri nižim temperaturama može pokazivati slabija kemijska i fizička svojstva od uobičajenih.
- Ostatak laka (voda za pranje, voda iz lakirnice, uporabljeni lak) mora biti deponiran u skladu s propisima. Nikada ne istakati direktno u kanalizaciju.
- Alat je potrebno odmah po završetku rada očistiti vodom. Kada je potrebno ukloniti osušeni film koristiti posebni deterdžent **AY---M460**. Pustiti deterdžent da djeluje preko noći i zatim dobro očistiti u vodi.

Što učiniti kako bi…..	**Dodati**	**% dodavanja**	
		%	**Grama na 25 kg**
Usporili sušenje	**AY M450**	1 - 2	250 - 500
Povećali trajnost proizvoda	**AY M435**	0,1	25
Eliminirali neravnine na površini uzrokovane nečistoćama	**AY M457**	0,2 – 1,0	50 - 250

Renner Italia S.p.A. via Ronchi Inferiore,34 – 40061 Minerbio, Bologna Italy Tel +39.051.6618211 Fax +39.051.6606312 info@renneritalia.com www.renneritalia.com
Generalni zastupnik za Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu: Fagus d.o.o. Poslovna zona Labinci tel. +385 52 692 160; fax: +385 52 692 166 info@fagus.hr, www.fagus.hr

PODACI IZNEŠENI U OVIM TABLICAMA U SKLADU SU S NAŠIM NAJBOLJIM SAZNANJIMA I ISKUSTVOM. IPAK ODGOVORNOST O KRAJNJEM REZULTATU U POTPONOSTI OSTAJE NA KORISNIKU PROIZVODA KOJI BI TREBAO BITI SIGURAN DA JE PROIZVOD U SKLADU SA ZAHTJEVIMA, TE DA SU RADNI UVJETI ZADOVOLJAVAJUĆI.
NAKON DULJEG SKLADIŠTENJA, VISKOZITET PIGMENTIRANIH I/ILI TIKSOTROPIČNIH PROIZVODA SE MOŽE RAZLIKOVATI OD PODATKA NAVEDENOG U TABLICAMA. RAZLIKA UNUTAR 30% JE PRIHVATLJIVA.