YS---M305/-----

Top Quality hidro-ulje za vrtni namještaj

Osnovne karakteristike:

• Posebno pogodan za meka drva i tvrda s malo tanina. • Dobra pokrivnost i brzina sušenja	• Film se ne ljušti, već se troši poput ulja. Obnova je moguća bez brušenja.

YS---M305/-----	transparentan

Područje primjene:	• Vrtni namještaj • Vanjski namještaj • Nadstrešnice	• Drvene stope • Vanjski podovi	
Način primjene:	Kist, valjak, špricanje		
Priprema proizvoda:	Dobro promiješati prije uporabe. Proizvod se mora tonirati. Dobiven prirodni izgled daje drvetu toplu boju i filtrira sunčevo zračenje, produžujući trajnost. Za toniranje koristiti paste **EY---M470/Txx** ili EY---M690**.** Moguće je dodati vode do maksimalno 5%. Za filtriranje ako je potrebno koristiti filtar od 100 mikrona.		

Kemijsko fizičke karakteristike (23 °C)

Suha tvar (%)	25 ± 2
Specifična težina (g/cm^3)	1,040±0,030
Viskozitet DIN 4 (s)	50 ± 5

Karakteristike apliciranja

Preporučeni broj nanosa	Kist i valjak 1-3 Špricanje 1-2
Preporučena količina po sloju (g/m^2)	min: 60 maks: 100
Razmak između slojeva	3 - 12 sata
Potrošnja (m^2/litre)	12 - 20

Opće karakteristike ciklusa

Sušenje pri 20° C i relativnoj vlažnosti od 45 do 65%: 80 g/m^2 (*)	
Na prašinu	30 minuta
Rukovanje	60 minuta
Slijedeći sloj	3 - 12 sata
Hodanje	24 – 48 sati
Brušenje	-

(*) kod egzotičnih vrsta drva sušenje može biti nešto sporije

Priprema podloge: Brušenje papirom granulacija 120 – 150. Očistiti drvo i ukloniti svu prašinu od brušenja. Ako se proizvod izložen agresivnim vremenski utjecajima posebno vlažnim, preporučuje se nanijeti jedan sloj impregnacije YM---C191 ili YM---M101**.**
Upute za nanošenje: Kist – sintetička ili miješana vlakna. Valjak – spužvasti ili kratka vlakna.
Pakiranje: Materijali pogodni za kontakt s vodenim lakovima. Izbjegavati polistiren, PVC i valoviti karton.

Za dodatne informacije o upotrebi vodenih lakova pogledati u uputama za vodene lakove.

Renner Italia S.p.A. via Ronchi Inferiore,34 – 40061 Minerbio, Bologna Italy Tel +39.051.6618211 Fax +39.051.6606312 info@rennerItalia.com www.rennerItalia.com
Generalni zastupnik za Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu: Fagus d.o.o. Poslovna zona Labinci tel. +385 52 692 160; fax: +385 52 692 166 info@fagus.hr, www.fagus.hr

PODACI IZNEŠENI U OVIM TABLICAMA U SKLADU SU S NAŠIM NAJBOLJIM SAZNANJIMA I ISKUSTVOM. IPAK ODGOVORNOST O KRAJNJEM REZULTATU U POTPONOSTI OSTAJE NA KORISNIKU PROIZVODA KOJI BI TREBAO BITI SIGURAN DA JE PROIZVOD U SKLADU SA ZAHTJEVIMA, TE DA SU RADNI UVJETI ZADOVOLJAVAJUĆI.
NAKON DULJEG SKLADIŠTENJA, VISKOZITET PIGMENTIRANIH I/ILI TIKSOTROPIČNIH PROIZVODA SE MOŽE RAZLIKOVATI OD PODATKA NAVEDENOG U TABLICAMA. RAZLIKA UNUTAR 30% JE PRIHVATLJIVA.

Opće napomene

- Dobro promiješati prije upotrebe.
- Ako je propisno skladišten na temperaturama između 5 i 35°C, rok trajanja je 18 mjeseci.
- Pri nanošenju temperatura proizvoda, podloge i prostora ne bi smjela pasti ispod 15°C. Lak nanošen pri nižim temperaturama može pokazivati slabija kemijska i fizička svojstva od uobičajenih.
- Ostatak laka (voda za pranje, voda iz lakirnice, uporabljeni lak) mora biti deponiran u skladu s propisima. Nikada ne istakati direktno u kanalizaciju.
- Alat je potrebno odmah po završetku rada očistiti vodom. Kada je potrebno ukloniti osušeni film koristiti posebni deterdžent **AY---M460**. Pustiti deterdžent da djeluje preko noći i zatim dobro očistiti u vodi.

Što učiniti kako bi…..	**Dodati**	**% dodavanja**	
		%	**Grama na 25 kg**
Poboljšali kemijsku otpornost	**YC---M402**	3 - 5	750 - 1250
Usporili sušenje	**AY---M450**	1 - 2	250 - 500
Produljili trajnost uporabljenog proizvoda	**AY---M435**	0,1	25
Eliminirali neravnine na površini	**AY---M457**	0,2 – 1	50 - 250

Renner Italia S.p.A. via Ronchi Inferiore,34 – 40061 Minerbio, Bologna Italy Tel +39.051.6618211 Fax +39.051.6606312 info@renneritalia.com ***www.renneritalia.com***
Generalni zastupnik za Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu: Fagus d.o.o. Poslovna zona Labinci tel. +385 52 692 160; fax: +385 52 692 166 ***info@fagus.hr, www.fagus.hr***

PODACI IZNEŠENI U OVIM TABLICAMA U SKLADU SU S NAŠIM NAJBOLJIM SAZNANJIMA I ISKUSTVOM. IPAK ODGOVORNOST O KRAJNJEM REZULTATU U POTPONOSTI OSTAJE NA KORISNIKU PROIZVODA KOJI BI TREBAO BITI SIGURAN DA JE PROIZVOD U SKLADU SA ZAHTJEVIMA, TE DA SU RADNI UVJETI ZADOVOLJAVAJUĆI.
NAKON DULJEG SKLADIŠTENJA, VISKOZITET PIGMENTIRANIH I/ILI TIKSOTROPIČNIH PROIZVODA SE MOŽE RAZLIKOVATI OD PODATKA NAVEDENOG U TABLICAMA. RAZLIKA UNUTAR 30% JE PRIHVATLJIVA.